



**INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.**  
**COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS**

**HEAD OFFICE AND LABORATORY:**

25/2 ul. Novostroek  
198152 St. Petersburg  
Russia

Telephone: (812) 3206033/3206038  
(812) 3208288  
(495) 6457901  
Telefax: (812) 3206005  
(495) 6457901  
E-mail: inco@incolab.ru

**Certificate of Assay**  
**Сертификат испытаний**

Date / Дата	:	The 13 <sup>th</sup> of November 2020 / 13 ноября 2020
Our ref. / Наш номер	:	2011177RUS
Material / Материал	:	Wood pellets / Древесные гранулы
Ex	:	Submitted sample from LLC "Sibecoterm" / Предоставленный образец от ООО «Сибэкотерм»
Date of sample receiving / Дата получения образца	:	The 12 <sup>th</sup> of November 2020 / 12 ноября 2020

TOTAL MOISTURE / Общая влага : 5.0 % EN 14774-1

ASH IN DRY / Зола на сухое состояние : 0.53 % EN 14775

ASH AS RECEIVED / Зола на рабочее состояние : 0.50 %

VOLATILE MATTER IN DRY / Выход летучих веществ на сухое состояние : 82.8 % EN 15148

VOLATILE MATTER AS RECEIVED / Выход летучих веществ рабочее состояние : 78.7 %

GROSS AND NET CALORIFIC VALUE : EN 14918

GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY / Высшая теплота сгорания на сухое состояние : 4813 kcal/kg

GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED / Высшая теплота сгорания на рабочее состояние : 4574 kcal/kg

NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED / Низшая теплота сгорания на рабочее состояние : 4253 kcal/kg

SULPHUR IN DRY / Сера общая на сухое состояние : 0.01 % EN 15289

SULPHUR AS RECEIVED / Сера общая на рабочее состояние : 0.01 %

BULK DENSITY AS RECEIVED / Насыпная плотность : 680 kg/m3 EN 15103

DURABILITY / Прочность : 99.4 % EN 15210-1

ABRASION / Истираемость : 0.6 %

For and on behalf of  
INCOLAB SERVICES R. S. C.

